



TECHNISCHES DATENBLATT		Ausgabe	
<i>TECHNICAL DATA SHEET</i>		<i>Edition</i>	
		Jan. 10	
		0799 - CPD GGR	
Produktname <i>Product trade name</i>	03/GEG	Bitutex®	
		100 / 100 - 20	
Produkt-Ident <i>Product-ID-No.</i>		GEG000100	Farbcode: schwarz + violett <i>colour code: black + violet</i>
Textiltyp <i>Textile type</i>	Polymer	MD Glass E-Glass	
Ausrüstung <i>Coating type</i>		CMD Glass E-Glass	
Farbe <i>Colour</i>		bituminös <i>bituminous</i>	
Schmelzpunkt <i>Melting point</i>	C°	schwarz <i>black</i>	
		Glas Glass	850-900
Vliesstoff <i>Non-Woven</i>	g/m²	kein <i>none</i>	
Gitteröffnung <i>Aperture size</i>	mm	MD 20 (± 3)	
		CMD 20 (± 3)	
Höchstzugkraft <i>Tensile strength at max load</i>	kN/m	MD 115 (- 15)	DIN EN
		CMD 115 (- 15)	ISO 10319
Dehnung <i>Elongation</i>	%	MD 3 (± 1,0)	DIN EN
		CMD 3 (± 1,0)	ISO 10319
Übliche Bezugskraft <i>Usual force at strain</i>	kN/m	@ 2% 3% 5% 10%	
		MD 85 107 n n	
		CMD 81 96 n n	
Flächengewicht <i>Mass per unit area</i>	g/m²	400 (± 32) DIN EN ISO 9864	
Rollenmasse <i>Roll dimensions</i>	±10%	Breite <i>width</i>	Länge <i>length</i>
		2,20 m	100 m
Vorgesehene Funktion <i>Intended use</i>	R	Bewehrung von Erdbauwerken <i>Soil reinforcement</i>	
			

Standard tolerances and technical developing change reserved
 The latest version of all Technical Data Sheets is available at www.synteen.de.